

Шпаклевка Кнауф Мульти-Финиш Р 512

Материал, область применения, свойства, порядок работы



Материал

Кнауф Мульти-Финиш представляет собой сухую смесь на основе гипсового вяжущего с минеральным наполнителем и добавлением полимерных модификаторов.

Область применения

Кнауф Мульти-Финиш применяется для шпаклевания необработанных и неровных поверхностей, заделки стыков между сборными бетонными конструкциями, щелей и отверстий, а также для предварительной обработки ровных поверхностей, таких как бетонные поверхности, гипсокартонные плиты и штукатурки. Кнауф Мульти-Финиш может превосходно применяться для устройства поверхностей согласно стандарту качества Q4 (затертая). Кнауф Мульти-Финиш также может применяться для высококачественного декоративного оформления поверхности внутри помещения или подготовки ее под покраску.

Свойства

- гипсовая вяжущая основа
- порошкообразный материал, готовый к использованию
- универсальное применение
- очень пластичная
- с добавкой полимерных модификаторов
- быстро сохнущая

Использование/ Подготовка поверхности

- Поверхность должна быть очищенной и обладать достаточной прочностью, бетонная поверхность должна быть сухой и очищена от смазочных материалов.
- В зависимости от качества бетонной поверхности рекомендуется провести предварительную обработку грунтовкой Кнауф Бетонконтакт. Гипсокартонные плиты, старые штукатурки прогрунтовать Кнауф Тифенгрунд или Кнауф Хафт-Эмульсия.

Приготовление и нанесение

- Высыпать Кнауф Мульти-Финиш в чистую воду, чтобы материал был полностью покрыт водой (мешок 25 кг на 18 л воды) и размешивать ручной электро-мешалкой на малых оборотах до образования однородной массы без комочков, пластичной консистенции.
- Не добавляйте каких-либо добавок!
- Кнауф Мульти-Финиш необходимо выработать в течении примерно 60 мин.
- Сначала заполните швы между сборными конструкциями, а при необходимости зашпаклюйте их в ходе второго рабочего цикла и выровняйте относительно примыкающих поверхностей. Если предусмотрено завершающее покрытие поверхности красящим материалом, то рекомендуется использовать ленту для швов.

- При нанесении Кнауф Мульти-Финиш по всей поверхности, шпаклевочную массу следует вытягивать с помощью правила, полутерка или широкого шпателя.
- Не используйте Кнауф Мульти-Финиш при температуре ниже +5° С.

Примечания

- Кнауф Мульти-Финиш нельзя смешивать с другими материалами.
- Нельзя использовать схватившийся материал, не следует добавлять в него воду и пытаться добиться нужной консистенции.
- По завершению работы следует вымыть водой емкости и инструмент. Остатки шпаклевки могут значительно сократить время использования

Расход материала

Ок. 1 кг на м² и 1 мм толщины слоя. Одного мешка (25 кг) достаточно, чтобы зашпаклевать 20 м² при толщине слоя 1 мм.

Хранение

Ок. 6 месяцев, в сухих помещениях на деревянных поддонах. Поврежденные мешки необходимо хорошо запечатать.

Данные для заказа

мешок 25 кг
Артикул 00002868

ДП "Кнауф-Маркетинг", Украина, 03067 г. Киев, ул. Гарматная, 8
Тел.: (+38 044) 458-3292, (+38 044) 4960943; Факс: (+38 044) 496-0935
E-mail: info@knauf-marketing.com.ua; www.knauf-marketing.com.ua;
Донецк (+38 062) 332-5986; Одесса (+38 048) 738-5427;
Ивано-Франковск (+38 0342) 50-2608; Крым (+38 067) 409-9714;
Днепропетровск (+38 067) 502-1707; Харьков (+38 067) 243-4050; Львов (+38 067) 342-7169.

Предприятие-разработчик оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все характеристики относятся к конструкциям и результатам работ, выполненных с соблюдением рекомендаций настоящего документа. Все указания по расходу, количеству и применению материалов являются опытными, и в случаях, отличающихся от указанных должны уточняться.