

Шпаклевка Кнауф Унифлотт

K467

Материал, область применения, свойства, порядок работы



Область применения

Специальная шпаклевка для швов Унифлотт предназначена для заделки стыков гипсокартонных плит и панелей на их основе (панельные отделочные элементы, перфорированные и шлицевые панели). При применении шпаклевки Унифлотт заделка швов осуществляется **без использования армирующей ленты**.

Подготовка поверхности:

Поверхность основания должна быть прочной, чистой и сухой.

Приготовление:

Максимум 2 кг сухого материала высыпать в 1 л чистой воды и размешать мастерком до консистенции густой сметаны. Для замешивания необходимо использовать чистые емкости и инструменты. Время работы до начала схватывания около 20 минут.

Расход материала:

Расход шпаклевки зависит от формы кромок гипсокартонной плиты (обычно 250 - 300 грамм на один квадратный метр).

Порядок работы:

Работы следует производить при использовании шпателя с отверткой на рукоятке или обычным шпателем шириной 20 см. Продольные стыки строительных гипсокартонных плит с полукруглой кромкой (HRAK) и прочие стыки (кромки со снятой фаской) могут обрабатываться шпаклевкой Унифлотт за два прохода в течении примерно 1 часа без применения армирующей ленты. Следует учитывать, что шпаклевка Унифлотт высыхает и затвердевает очень быстро.

Швы заполняются путем вдавливания материала шпателем. После небольшой выдержки, (примерно через 30 минут) излишки материала необходимо снять. В случае появления неровностей слегка зашлифовать затиркой. Детали крепежа также шпаклевать в два прохода.

Схватившийся материал, из-за опасности образования трещин не перерабатывать!

Инструменты и емкости сразу после работы промыть водой (остатки гипса сокращают время работы с материалом последующих замесов).

Хранение:

Хранить в сухом помещении - срок хранения приблизительно 6 месяцев. Вскрытый мешок плотно закрыть.

Артикул:

11603114 - упаковка в мешках по 25 кг.
11603115 - упаковка в мешках по 5 кг.

ДП "Кнауф-Маркетинг", Украина, 03067 г. Киев, ул. Гарматная, 8
Тел.: (+38 044) 458-3292, (+38 044) 4960943; Факс: (+38 044) 496-0935
E-mail: info@knauf-marketing.com.ua; www.knauf-marketing.com.ua

♦ Донецк (+38 062) 332-5986; ♦ Одесса (+38 048) 738-5427;

♦ Ивано-Франковск (+38 0342) 50-2608; ♦ Крым (+38 067) 409-9714;

♦ Днепропетровск (+38 067) 502-1707; ♦ Харьков (+38 067) 243-4050; ♦ Львов (+38 067) 342-7169.

Предприятие-разработчик оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все характеристики относятся к конструкциям и результатам работ, выполненных с соблюдением рекомендаций настоящего документа. Все указания по расходу, количеству и применению материалов являются опытными, и в случаях, отличающихся от указанных должны уточняться.

KNAUF